



商品詳細


1型・2型・3型




4 605型




5 665型




6 T-1型(和室用)




7 S-1.2型



8 S-1.2型6H



9 J-2.2W型



フクフォーム 規格

呼称	規格		コード	カラー	単品価格(坪)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
	納まり寸法	熱抵抗値						
大引根太工法 フクフォーム	1型	258~263mm	0.92m <sup>2</sup> ·K/W	FF1	¥6,500(12枚)	¥13,000	2坪入(24枚)	×
	2型		0.8m <sup>2</sup> ·K/W	FF2	¥5,900(12枚)	¥11,800		
	3型		0.7m <sup>2</sup> ·K/W	FF5	¥5,300(12枚)	¥10,600		
	4 605型	258~263mm	0.74m <sup>2</sup> ·K/W	FF605	¥5,200(12枚)	¥10,400	2坪入(16枚)	
	5 665型	243~248mm	0.66m <sup>2</sup> ·K/W	FF665	¥5,000(12枚)	¥10,000		
	6 T-1型(和室用)	410~415mm	0.68m <sup>2</sup> ·K/W	FFT1	¥5,900(8枚)	¥11,800		
	7 S-1.2型	258~263mm	1.11m <sup>2</sup> ·K/W	FFS12	¥7,200(12枚)	¥14,400	2坪入(24枚)	
	8 S-1.2型6H	258~263mm	1.13m <sup>2</sup> ·K/W	FFS12H	¥7,200(12枚)	¥14,400	2坪入(24枚)	
	9 J-2.2W型	258~263mm	2.29m <sup>2</sup> ·K/W	FFJ22W	¥17,300(12枚)	¥17,300	1坪入(12枚)	

※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より。

■フクフォームの基本特性

項目	測定値	測定方法
熱伝導率 (W/(m·K))	0.040	JIS A1412-2
圧縮強度 (N/cm <sup>2</sup> )	8.7	JIS A9521
燃焼性	自己消火性	JIS A9521
吸水量 (g/100cm <sup>2</sup> )	1以下	JIS A9521
透湿係数 (ng/(m <sup>2</sup> ·s·Pa))	250以下	JIS A9521
長期使用温度 (°C)	70以下	—

※データは測定値であり、保証値ではありません。

■耐薬品性能

塩	水	○	鉱物油	×
強	酸	○	ガソリン	×
弱	酸	○	ケトン類	×
アルカリ類		○	芳香族類	×
アルコール類		○	塩素化物	×
植物油		○	エステル類	×
動物油		○		

○安定 ×溶解

次頁へ続く