

窯業系不燃性
外装材


窯業系不燃外装飾材

セミックス®
適正塗料

耐震制震 床下基礎の 気密断熱 湿熱蒸漏防米 開口佳気密 換気システム 換気器具材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下地材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式工床 引手等 床仕上げ材 その他

新設時の塗装について

- 新設時においてカラー品は基本的に塗装不要ですが部分的な補修(タッチアップ)が必要です。また、無塗装品は下塗り(シーラー)品ですから現場において上塗りが必要です。



適正塗料：溶剤系上塗り

- 溶剤系塗料を塗装する場合の適正塗料は下記の通りです。

■セミックス適正塗料一覧【弱溶剤系】

メーカー名	耐用期待年数10年*	耐用期待年数7年*	耐用期待年数3~5年*
大日本塗料(株)	Vフロン液マイルド Vシリコンマイルド	ウレタンマイルド MAX	ビルディックグリーン
神東塗料(株)	ハイテントップ	シントップ UP クリーン	シントップ AC#100
関西ペイント(株)	セラフッソ セラシリコン	セラレタン	セラアクリル セラマイルド
菊水化学工業(株)	キクスイフロン硬質	ファインコートウレタン	ファインコート
日本ペイント(株)	デュフロンフレッシュ シリコンフレッシュ	ファインウレタン U100	ケンエース G-II
恒和化学工業(株)		ナチュラルウレタン	ダイヤ E タイル
エスケー化研(株)		クリーンマイルドウレタン	セラミアクリル

*耐用期待年数は一般的標準地域における期待値です。特殊環境地域(温泉場・焼却場・特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や、工場・沿岸地区・湖・河川の周辺)では耐用期待年数が半減いたします。

適正塗料：水系上塗り(専用プライマー塗布必要)

- 水系上塗り塗料や水系上塗りリシンを塗装する場合にはシーラー品の上からさらに専用プライマーの塗布が必要になります。適正塗料およびその専用プライマーは下記の通りです。

■セミックス適正塗料一覧【水系】

メーカー名	耐用期待年数10年*	耐用期待年数7年*	耐用期待年数3~5年*	専用プライマー
大日本塗料(株)	DNT ビューフッソ DNT ビューシリコン	DNT ビューウレタン	DNT ビューアクリル	マイティシーラー S
神東塗料(株)	水性ハイテントップ	シントー水性グランツ UP	シントー水性グランツ GP	シントーコンクリート G シーラー
関西ペイント(株)	アクアシリコン	アクアレタン	アクアグロス	VP シーラー
菊水化学工業(株)	ビュートップシリコン	ビュートップウレタン	ビュートップアクリル	キクスイプライマー EPW
日本ペイント(株)	オーデフレッシュ F 100 オーデフレッシュ Si 100II	オーデフレッシュ U100II	オーデファインアクト	ニッペ浸透性シーラー
恒和化学工業(株)	ダイヤビフレッシュフッソ ダイヤビフレッシュシリコン	ダイヤビフレッシュウレタン	ダイヤ着色仕上げ E	ダイヤシーラー S
エスケー化研(株)	水性セラタイト F 水性セラタイト Si	水性コンボウレタン	ブリーズコート	ミラクシーラー ES

■セミックス適正塗料一覧【水系リシン】

メーカー名	耐用期待年数10年*	耐用期待年数7年*	耐用期待年数3~5年*	専用プライマー
大日本塗料(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	レゾリシン	マイティシーラー S
神東塗料(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	GO リシン	シントーコンクリート G シーラー
関西ペイント(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	アレスリシン	VP シーラー
エスケー化研(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	シボカケン	ミラクシーラー ES
日本ペイント(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	ニッペリシン	ニッペ浸透性シーラー
恒和化学工業(株)	該当塗料なし	該当塗料なし	ダイヤ EP リシン	ダイヤシーラー S

*耐用期待年数は一般的標準地域における期待値です。特殊環境地域(温泉場・焼却場・特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や、工場・沿岸地区・湖・河川の周辺)では耐用期待年数が半減いたします。

適正クリア塗料

- 木目ピニーのメンテナンス用です。

■セミックス適正クリア塗料

メーカー名	水系上塗り塗料
大日本塗料(株)	DNT ビューウレタン
関西ペイント(株)	アクアレタン
日本ペイント(株)	オーデフレッシュ U100II
神東塗料(株)	グランツ UP

⚠注意 塗装時のご注意

次の項目に該当する場合、塗装を行わないでください。

- ①気温が5℃以下のとき。
- ②相対湿度が85%以上のとき。
- ③降雨、又は降雪のとき。あるいは塗装開始後及び塗装終了後にその恐れがあるとき。
- ④強風又はほこり、ゴミの多いとき。

セミックスカラー品と日本塗料工業会色票番号について

- 無塗装品をカラー色に塗装する際の日本塗料工業会色票番号は下記の通りです。

カラー色	色票番号(F版2011年版)
ホワイト	FN-90 ※近似色
ブラウン	F19-30B ※近似色
ブラック	FN-15 ※近似色
パールベージュ	F19-70D ※近似色
ウォームグレー	F25-50B ※近似色

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。