



複層ビニル床タイル



床用関連製品

耐震制震 床下基礎防 気密断熱 遮熱遮温防水 開口住設備 換気システム 換気器具材 スハンドレル 浴室水廻り 点検口枠 防鼠下材 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式二重床 引上り工法 床仕上げ材 その他

品名	ハードワックス
容器形状	 4ℓ 18ℓ
タイプ	高濃度アクリル樹脂 エマルジョン型
使用量	80m <sup>2</sup> /ℓ
特長	高濃度樹脂を使用しているため歩行頻度の激しい床に最適。
使用方法	フクビハードワックス・EDワックスをきれいな布かモップにしみ込ませ軽くなるように均一に塗ります。乾くまで(15~30分位)歩かないでください。ワックスが乾きましたらさらに1~2回重ね塗りすると一層効果的です。
保管	5℃以上で保管
⚠ 注意	<b>凍結注意</b>
用途	フクビリユーム
建築基準法	規制対象外 (※)
容量	4ℓ ポリ容器 18ℓ ペール缶
価格 梱包	4ℓ ¥8,400/缶×4缶 18ℓ ¥25,400/缶×1缶

(※)ワックス類は、「接着剤」「塗料」などの(ホルムアルデヒド発散建築材料)に該当しないため規制の対象になりません。尚、これらには、ホルムアルデヒドは含まれておりません。

 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

品名	フクビメント AE-1	フクビEDメント
容器形状		
タイプ	アクリル樹脂系 エマルジョン形	アクリル樹脂系 エマルジョン形
使用量	350g/m <sup>2</sup>	モルタル 下地 60~80g/m <sup>2</sup> 非吸水性下地 (二重床下地) 40g/m <sup>2</sup>
下地	モルタル下地 木下地	モルタル下地 二重床下地
オープンタイム 20℃	10分~20分	接着剤が透明に なるまで。
貼付可能 時間	夏季 塗布後 10分~40分	—
	冬季 塗布後 20分~60分	—
ローラー押え	貼付後 60分以内	—
保管	5℃以上 凍結注意	5℃以上 凍結注意
特長	非危険物で安全。 環境対応の接着剤 です。 初期接着力に富み 床材の納まりが良 好。	ピールアップ型接 着剤。 初期粘着性・横ズ レ抵抗性に優れる。
⚠ 注意	湿気の心配のある モルタルには使用 しないでください。	湿気の心配のある モルタルには使用 しないでください。
用途	フクビリユーム アンダーレイ	タイルカーペット
ホルムアルデヒド 発散等級	F★★★★	F★★★★
容量	15kg	17kg
価格 梱包	15kg ¥16,000/缶×1缶	17kg ¥23,100/缶×1缶